11 Veröffentlichungsnummer:

0 162 408

A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 85105940.2

61) Int. Cl.4: G 03 B 21/62

22) Anmeldetag: 14.05.85

30 Priorität: 19.05.84 DE 3418661

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 27.11.85 Patentblatt 85/48

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

Anmelder: Daszinnies, Jürgen Erlengrund 1
D-2202 Barmstedt(DE)

72 Erfinder: Daszinnies, Jürgen Erlengrund 1 D-2202 Barmstedt(DE)

74 Vertreter: Siewers, Gescha, Dr.
Rechtsanwälte Dr.Harmsen, Dr.Utescher
Dipl.-Chem.Harmsen, Bartholatus Dr. Schaeffer, Dr. Fricke
Patentanwälte Dr. Siewers, Dipl.ing. Schöning
Adenauerallee 28
D-2000 Hamburg 1(DE)

(64) Projektionswand für zwei- oder dreidimensionale Projektionen.

Die Erfindung betrifft Projektionsträger für die zwei- oder drei-dimensionale Auf- bzw. Rückprojektion in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff, gegebenenfalls mit Mattierungsschicht, und ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Kunststoff mit merklich gerichteter Transmission, einem Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtekoeffizienten von $\varepsilon_2 = 5^\circ$ von etwa 0,5 oder höher verwendet wird.

Projektionswand für zwei- oder dreidimensionale Projektionen.

Die Erfindung betrifft Projektionsträger in Form von Scheiben oder Folien für die zwei- oder dreidimensionale Projektion.

Als Projektionsträger für die zweidimensionale Projektion sind bereits eine Reihe von Materialien im Einsatz, die jedoch bis zum heutigen Tage hin nicht vollständig befriedigen. Es werden hierfür meist beschichtete Materialien bevorzugt, bei denen durch die Art der Beschichtung ein mehr oder weniger großer Streueffekt erzielt wird, der das Seitensichtverhalten beeinflußt. Je höher der Reflektionsgrad des Projektionsträgers ist, um so geringer ist das Seitensichtverhalten und um so stärker ist die unerwünschte Szintillation oder umgekehrt. Bei den Aufprojektionen besteht ein erheblicher Nachteil darin, daß sich die Zuschauer fast ausnahmslos seitlich des Bildträgers plazieren müssen, um die Projektionsstrahlen nicht zu stören. Dadurch läßt sich ein optisch dunkleres Bild bei der Betrachtung nicht vermeiden. Es besteht zwar die Möglichkeit der Plazierung des Projektors über Kopfhöhe der Zuschauer, dies allerdings bedingt dann eine Verzerrung in Trapezform des projezierten Bildes, es sei denn, man schrägt den Bildträger nach hinten ab, was jedoch wiederum zu einem optisch dunkleren Bild führt. Diese Nachteile lassen sich durch die Rückprojektion bei wesentlich hellerem Bild zum Teil vermeiden. Allerdings ergeben sich auch hier häufig Schwierigkeiten dadurch, daß aufgrund der technischen Gegebenheiten der mittlere Teil des Projektionsträgers heller erscheint als die Seitenflächen (der sogenannte Hot Spot) und materialbedingt häufig noch die Glühfäden der Projektionsgeräte erkennbar sind; außerdem tritt in manchen Fällen ein unerwünschter Blendeffekt und eine hohe Szintillation auf. Für die Rückprojektion werden in der Regel Kunststoffscheiben oder gummiartige, flexible Materialien verwendet. Man hat bisher versucht, die Nachteile durch Spezialbeschichtungen beispielsweise durch Wachsbeschichtungen zu beheben, ohne daß diesen Verfahren bisher ein wirklicher Erfolg beschieden war.

Bei Projektionsträgern für die dreidimensionale Projektion bestehen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch größere Schwierigkeiten. Das bislang hierfür verwendete Material, nämlich silberbeschichtete oder bedampfte Leinwände, weisen neben den Nachteilen wie bei den Trägern bei der zweidimensionalen Projektion zudem noch den entscheidenden Wachteil der Depolarisation des auf- bzw. durchtretenden Lichtes auf. Außerdem sind die projezierten Bilder im Zentrum sehr hell und an den Rändern relativ dunkel und durch die Depolarisation oder Drehung des polarisierten Lichtes ergeben sich häufig sogenannte "Stereobilder".

An einen Projektionsträger mit optimalen optischen Eigenschaften sind daher gleichwertig folgende Forderungen zu stellen: 1. Hohes Auflösungsvermögen,

- 2. hoher Transmissionsgrad,
- 3. sehr gute Lichtverteilung,
- 4. breiter Bildreproduktionsbereich also Farbgüte,
- 5. fast keine Szintillation,
- 6. Einsatzmöglichkeit bei Raum- oder Tageslicht und
- 7. bei dreidimensionaler Projektion keine Depolarisierung oder Drehung des polarisierter Lichtes.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, neue Projektionsträger zu entwickeln, die die obengeschilderten Nachteile nicht aufweisen und sowohl für zweidimensionale als auch für dreidimensionale Auf- und Rückprojektionen weitgehend optimale Eigenschaften aufweisen.

Zur Lösung der Aufgabe werden Projektionsträger für die zwei- oder dreidimensionale Projektion in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff vorgeschlagen, die gekennzeichnet sind durch eine merklich gerichtete Transmission der Projektionsstrahlen, einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einen Leuchtdichtekoeffizienten bei

Die an einen Projektionsträger für die zwei- oder dreidimensionale Rückprojektion zu stellenden Anforderungen sind an und für sich fast widersprüchlich, denn einerseits benötigt man eine hohe Transmission, um ein helles Bild zu erhalten, andererseits bedeutet dies aber automatisch eine geringe Streuung. Eine gewisse Streuung ist aber normalerweise unbedingt erforderlich, um ein möglichst gleichmäßig helles Bild über den ganzen Projektionsträger erzielen zu können. Für 3D-Projektionen ist es außerdem unerläßlich, daß der verwendete Kunststoff bzw. die Beschichtung eine möglichst geringe oder vorzugsweise überhaupt keine optische Aktivität aufweist, damit z.B.

Depolarisation oder Drehung der Ebene des polarisierten Lichtes verhindert werden können. Weiterhin ist es wünschenswert, daß der Kunststoff möglichst keine Eigenfärbung aufweist, damit die Farbwiedergabe naturgetreu bleibt; außerdem soll die Wand keinen Szintillationseffekt aufweisen.

Völlig überraschend wurde festgestellt, daß bestimmte glasartige Kunststoffe, die durch Opalisierungsmittel eingefärbt sind, diesen Anforderungen in hervorragender Weise entsprechen. Die meisten dieser verwendbaren Trägerkunststoffe sind Polymethylmethacrylate oder deren Copolymere, die durch Zusatz von Opalisierungsmitteln oder Pigmenten nicht voll transparent, sondern leicht getrübt sind. Die Kunststoffe müssen über eine merklich gerichtete Transmission verfügen sowie über einen Transmissionsgrad 7 von etwa 1 bis 98 %, ein Streuvermögen von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtekoeffizienten bei 📆 = 5° vom 0,5 oder höher. Ferner weisen diese Kunststoffe und die Opalisierungsmittel bzw. Pigmente eine nur sehr geringe oder überhaupt keine optische Aktivität auf, d.h. also, sie verändern beispielsweise die Richtung des polarisierten Lichtes nicht oder nur unmerklich und sind daher ausgezeichnet für 3D-Projektionen geeignet.

"Perspex Opal" angeboten. Die verschiedenen Kunststoffe, die bislang für völlig andere Verwendunsgzwecke eingesetzt wurden, erfüllen als Projektionsträger alle an sie gestellten Forderungen, nämlich ein gleichmäßig helles Bild, natürliche Farbwiedergabe fast ohne Szintillation und bei 3D-Projektionen eine völlig natürliche dreidimensionale Bildwiedergabe ohne störende Doppelbilder. Gegebenenfalls können auch Kunststoffe, deren Oberfläche im Regelfall hochglänzend sind, mit einem geeigneten Mattierungsmittel lackiert werden, denn die Salze des Mattierungsmittels ebenso wie die Salze des Opalisierungsmittels verändern die speziellen Eigenschaften der durchtretenden Lichtstrahlen kaum. Die Brechung bedingt durch die kristalline Struktur dieser Salze ist außerordentlich gering und damit ist die gerichtete Transmission sehr hoch bei gleichzeitig guter Seitensicht.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Beispiels näher erläutert:

Die physikalischen Daten wurden an einer Scheibe mit den Maßen $1m \times 2m \times 3mm$ Stärke ausgemessen. Meßanordnung und Berechnung erfolgten nach den Angaben der Prüfrichtlinien und -ergebnisse BE 3,2 der Firma Röhm für Plexiglas.

Die Projektionswand wies einen Transmissionsgrad von 85 %, einen Halbwinkelwert von unter 1 und einen Leuchtdichtekoeffizienten für $\mathbf{E}_2 = 5^{\circ}$ von 2,350 auf. Bei Verwendung für die dreidimensionale Rückprojektion ergaben sich gleichmäßig helle Bilder ohne "Hot Spot" und ohne merkliche Abdunklungen der Bilder zu den Rändern hin bei gleichzeitig sehr guter Seitensicht. Farbverhalten und Farbbrillanz waren ausgezeichnet. Doppel- oder "Stereobilder" sind nicht vorhanden, so daß die dreidimensionale Wiedergabe absolut optimal ist.

Die nach der Erfindung herstellbaren Projektionsträger können für Dia, Pilm, Video oder Laserwiedergabe eingesetzt werden.

Patentansprüche

- 1. Projektionsträger für zwei- oder dreidimensionale Auf- bzw. Rückprojektionen in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff, gekennzeichnet durch eine merklich gerichtete Transmission, einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtekoeffizienten von $\mathbf{E}_{2} = 5^{\circ}$ von etwa 0,5 oder höher.
- 2. Projektionsträger nach Anspruch 1, gekennzeichnet, durch eine sehr geringe oder keine optische Aktivität des Kunststoffes, der Opalisierungs- und Pigmentierungsmittel bzw. Pigmente.
- 3. Projektionsträger nach Anspruch 1 und 2 für die Aufprojektion, gekennzeichnet durch einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 44 %.
- 4. Projektionsträger nach Anspruch 1 und 2 für die Rückprojektion, gekennzeichnet durch einen Transmissionsgrad von etwa 45 bis 98 %.
- 5. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 4, gekenn-zeichnet durch einen Halbwertswinkel von weniger als $\mathbf{1}^{O}$.
- 6. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Schichtstärke der Scheibe von etwa 1 bis über 30 mm.
- 7. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Schichtstärke der Folie ab etwa 0,01 mm.



Europäischer Recherchenbericht

einschlägige dokumente				EP 85105940.2
Catogorio	Konnzoichnung dos Dokumo der maß	nts mit Angabo, sowolt arlordarli gobiichan Taila	Botrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A		467 (MECHANISCH WEBEREI)	6	G 03 B 21/62
	* Seiten 3,4 1,6,9-15 4	4; Patentansprüc	ene	
A	2, Zeilen	Fig. 1,2; Spalt 36-44; Spalte 4		
A	Zeilen 14- GB - A - 1 129 * Gesamt *		1,2,4	
A	GB - A - 1 159 * Gesamt *	O76 (CESKOSLOVE KA AKADEMI		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Ci.4)
				G 03 B 21/00
	•			·
	•			
Dorv	orliogondo Recherchenbericht wur	do für allo Patontanaprücho orato	let.	
Rochorchonort WIEN		Abschlußdatum der Recherche		Prüfor
		23-08-1985		KRAL
X : von Y : von and	TEGORIE DER GENANNTEN De besonderer Bedeutung allein to besonderer Bedeutung in Vertieren Veröffentlichung derselbe hnologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung	petrachtet pindung mit einer D:	nach dem Anmeide in der Anmeidung	ment, das jedoch erst am oder datum veröffentlicht worden is angeführtes Dokument en angeführtes Dokument
P : Zwi	schenliteratur Erfindung zugrunde liegende T	&: heorien oder Grundsätzo	Mitglied der gleich stimmendes Dokur	en Patentfamilie, überein- nent

THIS PAGE BLANK (USPTO)